



Penoplain 30S Ultra

Технические характеристики

ТУ 2254-001-26794629-2014

Общие свойства: Пенополиуретановая (ППУ) система Penoplain 30S Ultra с меньшей чувствительностью к окружающей температуре. Полученная при низких температурах пена не крошится, при высоких температурах не происходит раннего гелирования и пена не рвется и не усаживается. Утепление любых типов поверхностей, включая фундаменты и кровли. **Содержит Антипирены**, самозатухающая пена.

Назначение: Тепло-, гидро- и звукоизоляция зданий и сооружений путем напыления на специализированных машинах в соотношении 100:100 по объему.

Тара: Стальная бочка

Компонент А = 215 кг

Компонент Б = 250 кг

Свойство компонентов:

№	Параметр	Компонент А	Компонент Б
1	Вязкость динамическая при 25 ⁰ С мПА*с	120-180	180-260
2	Плотность г/см ³	1,04-1,06	1,20-1,24
3	Массовая доля NCO-груп, %	-	30-32

Технологическая проба 20±1⁰С, соотношение 100:100 по объему

Время старта 2-5 сек

Время подъема 10-20 сек

Температурный режим:

Рекомендуемая температура для компонентов:

Компонент А: 15-40⁰С оптимальная температура 35⁰С

Компонент Б: 20-50⁰С оптимальная температура 40⁰С

Рабочая температура окружающей среды 10-35⁰С

Допускается работа при температуре окружающей среды и поверхности выше 0⁰С, в этом случае необходимо разогреть компонент А до 40⁰С и компонент Б до 50⁰С. Первый слой (грунтовочный) выдержать не менее 1 минуты.

Характеристики конечной пены

№	Название параметра	Ед. изм	Показатель
1	Плотность в ядре	кг/м ³	30-35
2	Водопоглощение	%	0,7
3	Теплопроводность при средней температуре 25 ⁰ С	Вт/м*К	0,020-0,024
4	Прочность при сжатии при 10%-ной деформации	МПа	0,2-0,25
5	Горючесть ГОСТ 30244-94		Г4